



CALIDAD  
PROFESIONAL

## Mastique para paredes ASPROMAST

### DESCRIPCION

Mastique de granulometría fina, a base de resinas acrílicas, pigmentos y cargas inorgánicas de la más alta calidad.

### ORIENTACION DE USO

Para alisar superficies interiores semi rugosas a ser pintadas, luego de aplicado el friso mezclilla y el cebeado con cemento blanco, donde se requiere un sustrato liso. Especialmente recomendado para superficies con irregularidades, con mayor capacidad de relleno que la pasta profesional.

### VENTAJAS

Fácil aplicación, rellena cavidades menores, fácil lijado.

### DATOS TECNICOS

Color:	Blanco ostra
Brillo:	Mate.
Viscosidad original:	Pasta
Secado:	al tacto 1 hora, a lijarse 4 horas
Rendimiento:	Depende del espesor. De 80 a 120 m <sup>2</sup> por cuñete, a 0.5 mm de espesor

### CONDICIONES DE APLICACION

*Preparación de la superficie:* Superficies libres de polvo, aceite o grasa. Pintura vieja, floja o desconchándose, debe ser removida. Método de aplicación: Con llana de acero. Después de la primera mano, dejar secar 4 a 6 horas, lijar con lija N° 120. Aplicar una segunda capa si la superficie sigue irregular. Dejar secar y volver a lijar. Dilución: No requiere. No aplicar en ambientes exteriores.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE

Almacenar bajo techo en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor, a no más de 40 °C. Se debe usar de acuerdo a las normas de seguridad industrial. Mantener alejado del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

### PRESENTACION

Tambores 53 gal, cuñetes de 5 y 4 galones

ASPRO VENEZUELA C.A Rif 29383201-2

Galpón 53, sector El Vigía, carretera vieja Valencia Tocuyito, Estado Carabobo, Venezuela, Tlfs (0241) 6142911, 4157979. Fax 0241 8317236, celulares 0414 4356856 - 4304110, e mail: [ventas.aspro@gmail.com](mailto:ventas.aspro@gmail.com) y [ger.aspro@cantv.net](mailto:ger.aspro@cantv.net)

Hemos preparado este boletín con el fin de ser usado como orientación. Sugerimos la evaluación previa del producto, de acuerdo al uso y condiciones de aplicación, para verificar su idoneidad. La información contenida en esta hoja de especificaciones es cierta, pero la empresa se reserva el derecho de hacer cambios sin previo